



AMETA
SOLUTION

Pâte de zinc Metaflux

70-40

DESCRIPTION

Protection anticorrosion cathodique durable à base de zinc pour pièces en acier ordinaire ou retouches de pièces galvanisées endommagées. Ce produit est conforme à la norme DIN 50.976.

UTILISATIONS

Bien mélanger avant l'emploi.

Eliminer les huiles, graisses, rouilles et impuretés de surfaces à traiter.

L'application au pinceau ou à l'airless avec une buse # 4 ou 5 (.38 ou.45 mm.)

Pour diluer, utiliser « White Spirit » maximum 20%.

Ne pas appliquer sur des surfaces humides. Aucune décantation du zinc dans le pot.

Diluer avec 5% de « White Spirit » pour une application à une température de 5°C ou moins.



PROPRIETES ET AVANTAGES

- Tolère des températures allant jusqu'à 300°C.
- Séchage sans oxydation et sans fissuration capillaire.
- Superficie couverte par kilo : 2.0 à 2.5m² à 100 microns d'épaisseur.
- Bonne adhérence sur tous les métaux.
- Séchage rapide en 10 minutes. Possibilité d'appliquer une deuxième couche après une heure à 20°C
- Durée de vie d'un an, si le contenant n'a pas été ouvert dans une température de 0 à 35°C.
- Contenu solide 84.1%, viscosité 320 mPas, gravité 2.85g/ml, point d'éclair <21 °C
- 70-40 peut être appliqué sur les pièces métalliques ayant une température de -15 °C à +35 °C. Par contre les pièces métalliques doivent être exempte de poussière, graisse, eau et humidité. Le produit en lui-même (70-40) doit rester dans une plage de température variant de 5 °C à 30 °C



RECOMMANDATIONS

Application en couches épaisses avec un teneur de 96% de zinc dans la feuille sèche. Stockage : à protéger contre la chaleur dépassant 35°C (éviter l'exposition au soleil). Si le produit est utilisé conformément aux instructions, aucun effet secondaire ne devrait être constaté.

Approbation :

Certification CAN/CGSB-1.181

Ministère des transports : test ; ASTM B117 conformité à ASTM A123, ISO 1461, ASTM A780, CAN/CSA-G164

Norme internationale : ISO 3549

Force militaires du Royaume Uni et par l'OTAN

NSN (Nato stock number) 7520-99-212-4616

3556, boul. des Entreprises
Terrebonne (QC) Canada J6X 4J8
1-888-452-6382 – (450) 477-3102
F (450) 477-6664

ametasolution.com