



AMETA
SOLUTION

Métal Liquide

76-84

DESCRIPTION

Le "Liquid Metal" de Metaflux est composé de deux tubes de métal qui sont mélangés avec un ratio égal visant à remplir ou réparer des déchirures, trous, postes de canalisation ou perçages erronés etc.

UTILISATIONS

Adhère à l'acier, au moulage, à l'aluminium, à la pierre, à la céramique, aux plastiques, au béton, au bois etc. Le produit est sec au touché en 10-15 minutes et peut être machiné après 30 minutes (perforer, fraiseuse, filetage, scier). Résistant à l'eau, l'essence, l'huile et l'alcool. Le traitement de la couleur est possible.

PROPRIETES ET AVANTAGES

- Résistance température : -50C à +120C
- Résistance tension (DIN 53283) : 25 N/mm²
- Couleur : gris, Viscosité : 100,000 mPas
- Résine 1,93g/cm³, durcisseur 1,76 g/cm³
- Force maximal : après 24 heures
- **Espace max. de liaison : 4 mm.**



RECOMMANDATIONS

Bien nettoyer la surface à traiter avant d'appliquer le produit. Utiliser la quantité nécessaire dans un délai de 4 minutes. Essuyer le bec de la seringue et bien remettre le capuchon après utilisation. Entreposer dans un endroit frais et sec.

TYPES D'EMBALLAGES

Type :
2 Tubes

No. :
76-84

Format :
25 ml.



3556, boul. des Entreprises
Terrebonne (QC) Canada J6X 4J8
1-888-452-6382 – (450) 477-3102
F (450) 477-6664

www.ametasolution.com